

# Техническая спецификация

## Pietra

**Натуральная декоративная штукатурка на основе извести с мраморными наполнителями, с помощью которой можно достичь различных эффектов, а также имитирующих скальный и каменный срезы.**

**Область применения:** Отделка поверхности стен, потолков и элементов декора внутри помещений.

**Подготовка поверхности:** поверхность должна быть прочная, не пыльная, не осыпающаяся. Качество подготовки поверхности определяется выбранной техникой нанесения и используемой базой материала.

**Нанесение:** на подготовленную поверхность, с помощью валика или кисти нанести кварцевый грунт «Primer quarzo» (TM Ferrara Paint). На высохший грунт нанести декоративную штукатурку в один – два слоя, создавая необходимый узор, и по мере высыхания выглаживая её до необходимой степени. Количество слоев и применяемый инструмент зависит от техники нанесения и желаемого результата. Для получения разнообразных эффектов полированного камня следует применять в качестве финишного слоя материал «Pietra Lucida» (TM Ferrara Paint). При необходимости подчеркнуть рельеф поверхности и выделить ее используя разнообразные оттенки, в т.ч. и с перламутровыми эффектами, необходимо использовать в качестве финишного покрытия «Finitura Strato» (TM Ferrara Paint). Перед нанесением «Finitura Strato» рекомендовано использовать средство глубокого проникновения с закрепляющими свойствами - «Penetrazione Adesivo» (TM Ferrara Paint) способ применения см. в ТИ Penetrazione Adesivo.

**Температура при нанесении:** наносить в температурном диапазоне от +5 до +30 °C и относительной влажности не более 80%.

**Разбавление водой:** продукт готов к использованию, при необходимости можно разбавить водой, но не более 5%. Количество добавляемой воды определяется мастером, это зависит от необходимой степени вязкости материала для конкретного способа нанесения, используемого инструмента и желаемого эффекта.

**Используемый инструмент:** гладилка из нержавеющей стали или пластика, кисть, щетка.

**Время высыхания:** 4 - 12 часов, в зависимости от толщины слоя

**Условия эксплуатации:** износостойкость данного покрытия определяет финишный слой.

**Расход материала:** 0,5 – 1,5 м<sup>2</sup>/кг в зависимости от способа нанесения и базы материала.

**Базы:** «Fine» - мелкозернистая база, позволяющая имитировать гладкие античные штукатурки и гладкие каменные поверхности. «Media» - масса, содержащая зерно среднего помола - имитация каменных античных поверхностей, известняка и подобных материалов. «Grossa» - крупнозернистая масса - имитация грубой каменной поверхности и ракушняка.

**Цвета:** цвет материала определяет финишное покрытие, а так же он колеруется пигментами в желаемые оттенки согласно цветовой карте.

**Фасовка:** 15кг

**Срок и условия хранения:** хранить в фирменной упаковке не подвергая её воздействию прямых солнечных лучей при t от +5 до 35 °C - 12 месяцев от даты изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке.

**Состав:** Вода, известь, минеральные и мраморные наполнители, специальные натуральные добавки.

**Код продукта:** 20.30.11

**Свидетельство о гос. регистрации:** ТУ У 20.3-38092260-001:2012

**Производитель:** ООО «Феррара Групп»

**Охрана труда:** продукт не классифицирован как опасный. см гигиеническое заключение № 05.03.02-04/121216 от 07.12.12, протокол экспертизы № 11376 от 03.12.12г. Не содержит такие тяжелые металлы как, хром и свинец, а также токсичные, ароматические, хлорсодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть их водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на грунт.